

Vernice spray trasparente KZ100 Macota

SCHEDA

Trasparente nitro acrilico
monocomponente spray

Caratteristiche Tecniche

Base legante: resina acrilica

Colore: incolore

Solvente: nitro

Finitura: lucida e opaca

Odore: solvente

Grado di brillantezza: con
angolo di misura di 60° secondo
DIN 67530 lucido >90 GE

Resa: 400 ml per ca. 1,25-1,75
m²

Essiccazione (20°C, 50%UR):
Fuori polvere dopo ca. 5-10 minuti
Non appiccicoso al tatto dopo ca.
10-20 minuti

Resistenza termica: >100°C

INDICAZIONI

Descrizione

La vernice spray trasparente KZ100 prodotta della Macota, disponibile nella versione lucida e opaca, rappresenta il meglio delle vernici trasparenti spray 1K (monocomponente) in termini di qualità delle resine e solventi utilizzati, facilità d'uso e capacità coprente.

La vernice spray trasparente KZ100 Macota è un prodotto di tipo professionale ed è caratterizzata da elevata capacità coprente e alta densità, caratteristiche che gli permettono di ancorarsi saldamente a tutte le superfici trattate senza rischio di antiestetische colature e garantendo già con un'unica applicazione risultati professionali.

La vernice spray trasparente KZ100 Macota resiste agli agenti atmosferici, a benzina, idrocarburi, alcool e ai detergenti più aggressivi. Presenta un elevato grado di brillantezza (versione lucida), un'ottima resistenza ai graffi e specifici filtri UV che la preservano dall'ingiallimento.

Grazie a queste caratteristiche, la vernice spray trasparente KZ100 Macota è particolarmente indicata per essere utilizzata come finitura (lucida e opaca) per vernici da carrozzeria di auto e moto, per il tuning, per cerchioni in lega e per tutte le superfici in metallo e plastica alle quali donare una finitura professionale dall'elevata resistenza chimica e fisica. La vernice spray trasparente KZ100 Macota è adatta anche per essere utilizzata per la finitura e protezione di superfici nel settore nautico.

Disponibile: lucida – opaca

Modalità di applicazione

- Si consiglia di pulire accuratamente la superficie da trattare da sporco, grasso e olio utilizzando se possibile dell'alcool isopropilico.
- Agitare energicamente la bomboletta di vernice spray trasparente KZ100 Macota per 3 minuti prima dell'uso (si ricorda che la temperatura di esercizio della bomboletta spray deve essere di 20-25°C).
- Prima di eseguire la verniciatura, consigliamo di fare una prova di spruzzo per controllare il corretto funzionamento della valvola.
- Per una più facile e precisa applicazione consigliamo di utilizzare un'impugnatura per bombolette spray.
- Spruzzare la vernice spray trasparente KZ100 Macota in modo uniforme ed incrociato da una distanza di circa 20-25 cm. Applicare in più strati sottili, avendo cura di attendere 5 minuti e agitare nuovamente prima di ogni applicazione.
- Il tempo di essiccazione è di 5 minuti, mentre le piene caratteristiche chimico-fisiche si otterranno dopo 24 ore.

Manipolazione e stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare solo durante la stagione secca, in locali protetti dal vento e ben arieggiati.