



**22870099**

## EP!C TABLO'

pittura speciale per interni ad effetto lavagna



Tablò è una finitura all'acqua monocomponente, acrilica, opaca e con ottima copertura. Si applica su muri intonacati, pareti in cartongesso e supporti in legno preparati, stagionati, asciutti e ben puliti.

Dopo qualche giorno la superficie può essere usata come lavagna scrivibile con gessi bianchi e colorati. Si cancella con un feltro o un panno morbido, la superficie è lavabile.

Disponibile nel tipico colore nero, può essere colorata a tintometro con il sistema Colormaker e Colormaker Aqua.



### Data di revisione

27 aprile 2016

### Composizione

Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

Classificata secondo UNI 8681: B4.C.0.A.2.FA

### Proprietà principali

- superficie lavagna
- tutti i colori
- facile

### Impieghi

Per pareti interne.

Può essere usata su pareti murali, porte, e mobili, per rinnovare e personalizzare gli ambienti abitativi, dando vita ad uno spazio creativo dove grandi e piccoli possono trasferire la loro fantasia.

Applicabile a murature intonacate a base calce, cemento, gesso. Può essere applicata anche su cartongesso e legno, previa opportuna preparazione del supporto.

### Colore

Nero, basi Colormaker.

Può essere colorato con il sistema tintometrico Colormaker, il numero di basi disponibili è indicato sul catalogo e sul software Colormaker Lab.

### Caratteristiche tecniche

(dati rilevati a 20°C, U.R. 65%)

	Riferimento	UM	Valori
Brillantezza 60° (controllo strumentale)		GU	7,50000 +/- 2,50000
Peso specifico (picnometro)		g/cm <sup>3</sup>	1,225 +/- 0,025
Viscosità Brookfield @ 200 rpm		cps	4.000,00 +/- 200,00
Granulometria	EN ISO 13300	µm	<100
Rapporto di contrasto	EN ISO 13300		Classe 1 (5m <sup>2</sup> /l)
Resistenza alla spazzolatura ad umido	EN ISO 13300		Classe 1
Essiccazione in profondità		ore	24

### Modo d'impiego

EP!C è un marchio di

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino

C. o. e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i. v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

Colorificio Sammarinese SpA

T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com  
colsam.com



. Condizioni ambientali e del supporto	Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80% Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
. Metodo di applicazione	Pennello, rullo, airless.
. Diluente	Acqua
. Diluizione	Rullo 5-10%, pennello 5-10%, airless 5-10%
. Miscelazione	Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino ad ottenere la viscosità di applicazione desiderata.
. Resa teorica	10-12 m <sup>2</sup> /l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.
. Tempo fra una mano e l'altra	6-8 ore

---

### Ciclo applicativo

#### SUPPORTI MURALI NUOVI

Devono essere sufficientemente stagionati e bene asciutti, privi d'impurità di qualsiasi tipo, compresa la sabbia non bene aderente. Per un ottimo effetto estetico la superficie deve esser perfettamente liscia, pertanto, nel caso sia necessario, rasare le pareti con 23100050 Titanstucco.

Applicazione di una mano di 2340003 Titancril diluito sino ad un massimo di 1:3 con acqua, in funzione dell'assorbimento del muro.

A muro asciutto, applicazione di almeno due mani di EP!C TABLO' a distanza di circa 6-8 ore l'una dall'altra.

#### SUPPORTI MURALI GIA' PITTURATI

Asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle completamente. Procedere poi come per supporti murali nuovi.

#### SUPPORTI IN CARTONGESSO

Devono essere ben puliti ed asciutti.

Si consiglia l'applicazione di una mano di 2340003 Titancril diluito sino ad un massimo di 1: con acqua, in funzione dell'assorbimento.

#### SUPPORTI IN LEGNO

Su legno asciutto stagionato, ben pulito, applicare una mano di Samopac serie 3210.0000. Carteggiare e applicare 2 mani di 2287.0000 a distanza di circa 6-8 ore l'una dall'altra.

---

<b>Note</b>	Eventuali gocce indurite possono essere facilmente rimosse con il Diluente Nitro 92100012.
<b>Conservazione</b>	Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
<b>Avvertenze</b>	Lavare con acqua i pennelli ed attrezzi subito dopo l'uso, non disperdere l'acqua di lavaggio nel suolo o nelle acque superficiali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

---

**Classificazione COV - Dirett. 2004/42/CE - D.Lgs 161/2006**

L/A - , massimo 200 G/L(2010).

Valore massimo C.O.V. contenuto in EP!C TABLO' pronto all'uso: 44.680 g/l.

---

### Voci di Capitolato

Applicazione di 2 mani di 22870099 EP!C TABLO', Pittura speciale per interni ad effetto lavagna, nella tinta desiderata dalla D.L., previa adeguata preparazione delle superfici da trattare. Compresi materiale e posa in opera, escluse eventuali rasature e/o ponteggi.

**EP!C è un marchio di**

Via del Camerario 7  
47891 Falciano, San Marino

C.o.e SM00026  
Cap. soc. € 3.000.000,00 i.v.  
Riconoscimento giuridico  
n. 26 del 20 maggio 1944

**Colorificio Sammarinese SpA**

T +378 (0549) 905 515  
F +378 (0549) 908 453

colorificio@colsam.com  
colsam.com



---

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.

---