

## SUPER WHITE

## 3047.

### Stucco poliestere per impieghi navali

10/03/08 LRD/nz

#### Descrizione e impieghi

Stucco bicomponente in pasta di facile applicazione, rapida essiccazione, buon carteggio. Studiato particolarmente per il settore navale, può essere impiegato su vetroresina e stucchi con fibre di vetro per livellare fori, fessure o superfici danneggiate. Per applicazioni su parti che devono rimanere immerse in acqua, applicare sempre sopra SUPER WHITE uno o due strati di Primer Epossidico idoneo prima di procedere alla finitura.

#### Caratteristiche tecniche

Colore	:	bianco
Natura del legante	:	miscela di resine poliestere
Peso specifico*	:	parte A: 1.77 kg/l ( ± 0.03)
Viscosità*	:	pasta tixotropica
Induritore	:	in pasta cod. 4000
Rapporto di catalisi	:	100 di A + 1 ÷ 3 di B in peso
Tempo di gel*	:	6' ÷ 8' con 2 parti in peso di induritore su 100 parti di A
Completa polimerizzazione*	:	dopo 2 ore
Carteggiabile*	:	dopo 50 minuti su medio spessore
Stabilità di stoccaggio*	:	12 mesi in confezione integra, al riparo dalla luce.

\*I dati sono rilevati alla temperatura di 20°C. e U.R. del 65%.

Prodotto conforme alla Direttiva **2004/42/CE-IIB(b)** contenuto massimo di COV: 250 g/l

#### Modalità di applicazione

Supporti adatti	:	Vetroresina grezza o carteggiata, acciaio, legno, vecchie vernici. Per casi particolari consultare il nostro SERVIZIO TECNICO.
Preparazione del supporto	:	Le parti da stuccare devono essere asciutte, pulite, prive di polvere, grasso o agenti distaccanti, ed irruvidite mediante carteggiatura. In particolare il legno deve essere compatto, esente da incrostazioni, marciume, vecchie vernici e cere, presentare un'alta resistenza meccanica ed avere un'umidità massima del 15%. L'adesione sul legno deve essere attentamente valutata, e in caso di necessità consigliamo di isolare accuratamente con una o più mani di fondo epossidico o poliuretano a rapido indurimento.
Metodo applicativo	:	spatola

Per l'impiego aggiungere allo stucco l'induritore nei rapporti consigliati.

Impastare accuratamente ed applicare facendo aderire bene il prodotto al supporto esercitando una leggera pressione sulla spatola.

## SUPER WHITE

## 3047.

### Stucco poliestere per impieghi navali

10/03/08 LRD/nz

Per la carteggiatura si consiglia l'uso delle seguenti carte abrasive: P80, P120, P180, P240.

Per un ottimo risultato, prima della verniciatura finale raccomandiamo l'applicazione sopra lo stucco di un fondo isolante.

**NOTE:** E' sconsigliata l'applicazione con temperature inferiore a + 10°C.

Le informazioni della presente scheda tecnica sono fornite in base alla nostre migliori esperienze e conoscenze tecniche; non esentano comunque gli utilizzatori dall'effettuare prove e collaudi preventivi determinandone l'idoneità all'uso. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra ASSISTENZA TECNICA.

SOLO PER USO PROFESSIONALE